

Super Nobilium[®]



Application	Prothèses partielles
Norme ISO	22674:2007
CE n°	0086
Composition %	Co62 Cr30 Mo6 Pt0,5
Couleur	Argent
Densité	8,42
Intervalle de fusion °C	1329-1343
Température de fusion °C	1430
Dureté Wickers	430
Charge à la rupture (MPa)	785
Limite d'élasticité Rp0 2%	595
Elongation %	8.0